

Vogel-Spikes-Kleber

► Profiqualität

Merkmale

- Hochwertiger Silicon-Klebstoff
- Natursteinverträglich
- Säure- und weichmacherfrei
- Optimale Haftfähigkeit
- Haftet auf vielen Untergründen
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Keine korrosiven Eigenschaften

Verarbeitungsvorteile

- Optimal verarbeitbar
- Klebt und dichtet in einem Arbeitsgang
- Gut dosierbar, einfach zu verarbeiten

Anwendungsbereiche

- Zur Montage von Vogelabwehr-Spikes aus Edelstahl bzw. mit Befestigungsleisten aus Polycarbonat auf Untergründen wie z. B. Stein, Beton, Naturstein, Fliesen, Holz, Kupfer, Zinkblech, Glas oder Aluminium



**Zubehör
für die perfekte
Anwendung**

Allclean Oberflächenreiniger
500 ml
Art.-Nr. 266 120 0500
Kartuschenpresse
Ultra-Press
Art.-Nr. 906 3310



Vogel-Spikes-Kleber

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 242 310 01

Klebstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Spenglereien
- ▶ Natursteinbetriebe
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Dachdeckerbetriebe

Verarbeitung

Vor der Verklebung sollten die Oberflächen gründlich und rückstandsfrei gereinigt werden. **beko Vogel-Spikes-Kleber** einseitig auf die Fläche auftragen und innerhalb der offenen Zeit die Teile unter leichtem Druck miteinander verbinden. **beko Vogel-Spikes-Kleber** besitzt eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Grundsätzlich empfehlen wir jedoch einen Haftversuch vor der eigentlichen Anwendung. Bei schlechter Haftung kann durch die Verwendung eines Primers ein besseres Ergebnis erzielt werden.

Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund nicht geeignet.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Silikonkautschuk, neutralvernetzend	
Verarbeitbar	von +5° C bis +45° C	
Temperatur	beständig von -50° C bis +180° C	
Offene Zeit	ca. 15 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)	
Aushärtung	ca. 3 mm/Tag bei Normalklima	
Farbe	transparent	
Dichte	ca. 1,10 g/cm ³	
Shore-A-Härte	ca. 20	
Dauerbewegungsaufnahme	max. 25%	
Bruchdehnung	ca. 500%	
Zugfestigkeit	0,6 N/mm ²	
Überstreichbar	nicht überstreichbar	
Haltbarkeit	18 Monate (ungeöffnet)	
Lagerung	bei +5° C bis +30° C; trocken	
Verpackung	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 12/2021 Art.-Nr. 242 310 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



Technische Infos:
www.beko-group.com