

2-K Speed Zargenschaum

► Profiqualität

Merkmale

- Zweikomponentig
- DIN 4102 B2-Qualität
- Alterungsbeständig
- Aushärtung ohne Feuchtigkeit
- Hohe Haftfähigkeit
- Schneidbar nach ca. 4 Minuten
- Durchhärtung nach ca. 20 Minuten
- Ohne Treibgas, Formaldehyd und PCB



Verarbeitungsvorteile

- Einfache Handhabung
- Druck- und spannungsfreies Aushärten
- Wiederverwendbar nach Mischrohrwechsel
- Für Reperaturen bestens geeignet

Anwendungsbereiche

- Einschäumen von Türzargen
- Befestigen von Treppenstufen und Fensterbänken
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich



**Nach ca.
4 Minuten**



2-K Speed Zargenschaum

Inhalt 210 ml
Art.-Nr. 280 210

PU-Schäume

Einsatzbereich

- ▶ Montage-Betriebe
- ▶ Holzbau
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Zimmererhandwerk
- ▶ Sanitärhandwerk

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Nicht vornässen. Die Fugen an den sechs Montagepunkten müssen vor dem Ausschäumen mit beiliegenden Kartonstreifen unterfüttert werden. Kartuschenenden mit einem Messer abschneiden und Mischrohr aufsetzen. **beko 2-K Speed** kann mit der Kartuschenpresse **Econo-Max Side-by-Side** verarbeitet werden. Bei engen und tiefen Fugen zusätzlich Verlängerungsrohr verwenden. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.

Hinweise

- ▶ Frische Schaumflecken mit PU-Reiniger entfernen.
- ▶ Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- ▶ Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Econo-Max Side-by-Side	907 163



Technische Daten

Basis	Polyurethan	
Verarbeitbar	ab +10° C bis +20° C Kartuschentemperatur ab +5° C bis +25° C Umgebungstemperatur	
Temperatur	beständig von -30° C bis +80° C	
Startzeit	ca. 11 Sekunden (bei +20° C, ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Klebfrei	nach ca. 3 Minuten (bei +20° C, ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Schneidbar	nach ca. 4 Minuten (bei +20° C, ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Entspreizbar/Voll belastbar	nach ca. 20 Minuten	
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)	
Wasserdampfdurchlässig	ca. 70 bis 100 g/m²/24 Std.	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102/Teil 1	
Farbe	beige	
Rohdichte	ca. 50 kg/m³	
Zelligkeit	fein, überwiegend geschlossenzellig	
Schaumvolumen	ca. 4,5 Liter Ausbeute bei +20° C (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	ca. 9 Monate bei +10° C bis +25° C	
Lagerung	von +10° C bis +25° C, trocken; vor Frost schützen!	
Inhalt/Verpackung	16 Stück/Karton	1568 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 11/2021 Art.-Nr. 280 210 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com