



Technische Daten

22.03.2021

TE28 - dünnwandig
Warmschrumpfschlauch 2:1 - Elastomer

TE28 19.0/9.5

Artikelnummer: 342-30060



Material: Elastomer, strahlenvernetzt (POA)
Farbe: Schwarz (BK)

Ø Liefermaß min. (D): 19.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 9.5 mm
Wanddicke (WT): 0.75 mm
Schrumpfrate: 2:1
Längsschrumpf: -10 % max.

Test Methode

Betriebstemperatur - °C: -75 °C bis +150 °C
Wärmeschock Test: 4h/215°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend
Zugfestigkeit bei Wärmeschock: 10 MPa
Bruchdehnung bei Wärmeschock: 300 %
Wärmealterung Test: 168h/160°C
Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 11 MPa
Bruchdehnung bei Wärmealterung: 290 %
Flexibilität bei Kälte: nicht zersplitternd

VG 95343-5


VG 95343-5

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Zugfestigkeit: 19 MPa
Bruchdehnung: 420%
Wasserabsorption: 1.0 %
Zulassungen/Normen: VG 95343-5:2016-10

VG 95343-5

VG 95343-5

VG 95343-5



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.